

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/bcad85a1-631b-395f-8464-06d992563572

Bibliografie

Titel Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe;

Stähle für tiefe Temperaturen (TRG 203)

Amtliche Abkürzung TRG 203

Normtyp Verwaltungsvorschrift

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Anlage 1 TRG 203 - Stähle für tiefe Temperaturen - Anlage 1 Zulässige Stähle noch Normen (1)

Ausgabe Oktober 1974 (ArbSch. 10/1974 S. 302)

Geändert: (BArbBl. 6/1979 S. 92)

Hinweis:

Unter den Spalten d und i sind nur dann Angaben gemacht, wenn Abweichungen von der Norm gelten oder die Angaben in der Norm nicht eindeutig sind.

Grup- pe	Stahlsorte		Lieferzu- stand	zulässi- ge nie- drigste Betriebs- tempe- ratur 1	Zähigkeitsnachweis			Festig- keits- kenn- wert K	max. zu- lässiger Kaltum- formungs- grad (ohne Wärme- behand- lung)2	Bleche: Abnahme- prüfzeugnis nach DIN 50049	spezii Maßg zur St sorte
	Kurzname	Werk- stoff- Nummer			Prüf- tempe- ratur	Mindes anford					
						längs	quer				
-	-	-	-	°C	°C	J/cm		N/mm ₂	%	-	-
а	b	С	d	е	f	g	h	i	k	I	m

Kaltzähe schweißbare Feinkornbaustähle nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 089

Die Eignung der Stahlsorten dieser Gruppe muß für jeden Stahlhersteller durch das Gutachten des Sachverständigen nachgewiesen worden sein



Grup- pe	Stahlsorte	Stahlsorte		zulässi- ge nie- drigste Betriebs- tempe- ratur 1	Zähigkei	ítsnachweis		Festig- keits- kenn- wert K	max. zu- lässiger Kaltum- formungs- grad (ohne Wärme- behand- lung)2	Bleche: Abnahme- prüfzeugnis nach DIN 50049		spezii Maßg zur St sorte
	Kurzname	Werk- stoff- Nummer			Prüf- tempe- ratur	Mindes						
						längs	quer					
-	-	-	-	°C	°C	J/cm		N/mm ₂	%	-		-
а	b	С	d	е	f	g	h	i	k	I		m
1	Kaltzähe schw	eißbare Feir	nkornbaustä	hle nach Sta	Werkstof	fblatt 08	9					
	TTStE 6	1.0463		-60	-60		35		2	Α		
	TTStE 29	1.0488		-60	-60		35		2	Α		
	TTStE 32	1.0851		-60	-60		35		2	Α		
	TTStE 36	1.0859		-60	-60		3S		2	Α		
	TTStE 39	1.8910		-60	-60		35		2	Α		
	TTStE 43	1.8912		-60	-60		35		2	Α		3
	TTStE 47	1.8915		-50	-50		35		2	Α		4
2	Alterungsbestä	indige Stähl	e nach DIN	17135								
	ASt 35	1.0346		-30	-30	60	35		2	В		
	ASt 41	1.0426		-25	-25	60	35		2	В		
3	Nichtrostende	austenitisch	e Stähle nad	ch 17440								
	-									<= 20 mm	> 20 mm	
	X 5 CrNi 18 9	1.4301		-196	+20	85	55		10	В	Α	
	X 5 CrNi 19 11	1.4303		-196					10	В	Α	



Grup- pe	Stahlsorte		Lieferzu- stand	zulässi- ge nie- drigste Betriebs- tempe- ratur 1	Zähigkei	Zähigkeitsnachweis			max. zu- lässiger Kaltum- formungs- grad (ohne Wärme- behand- lung)2	Bleche: Abnahme- prüfzeugnis nach DIN 50049		spezii Maßg zur St sorte
	Kurzname	Werk- stoff- Nummer			Prüf- tempe- ratur	Mindest- anforderung						
	längs quer											
-	-	-	-	°C	°C	J/cm		N/mm ₂	%	-		-
а	b	С	d	е	f	g	h	i	k	I		m
1	Kaltzähe schweißbare Feinkornbaustähle nach Stahl-Eisen-V						fblatt 08	9				
	X 2 CrNi 18 9	1.4306		-196					15	В	Α	
	X 10 CrNiTi 18 9	1.4541		-196					10	В	Α	
	X 10 CrNiNb 18 9	1.4550		-196					10	В	Α	
	X 5 CrNiMo 18 10	1.4401		-60					10	В	Α	
	X 2 CrNiMo 18 10	1.4404		-60					10	В	Α	
	X 10 CrNiMoTi 18 10	1.4571		-60					10	В	Α	
	X 10 CrNiMoNb 18 10	1.4580		-60					10	В	Α	
	X 2 CrNiN 18 10	1.4311		-269					10	Α		11
	X 2 CrNiMo N 18 12	1.4406		-269					10	Α		11
	X 2 CrNiMoN 18 13	1.4429		-269					10	Α		11

Kaltzähe Stähle nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 680



Grup- pe	Stahlsorte		Lieferzu- stand	zulässi- ge nie- drigste Betriebs- tempe- ratur 1	Zähigkeitsnachweis			Festig- keits- kenn- wert K	max. zu- lässiger Kaltum- formungs- grad (ohne Wärme- behand- lung)2	Bleche: Abnahme- prüfzeugnis nach DIN 50049	spezii Maßg zur Si sorte	
	Kurzname	Werk- stoff- Nummer Prüf- tempe- ratur			Mindes							
						längs	quer					
-	-	-	-	°C	°C	J/cm 2		N/mm ₂	%	-	-	
а	b	С	d	е	f	g	h	İ	k	I	m	
1	Kaltzähe schweißbare Feinkornbaustähle nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 089											
									<= 20	=) mm > 20 mm		
	TTSt 35	1.0356	N	-50	-50	60	35		2	В	6	
	TTSt 35	1.0366	V	-80	-80	60	35		2	Α		
	TTSt 41	1.0437	V	-70	-70	60	35		2	Α		
	26 CrMo 4	1.7219	V	-65	-65	60	35		2	A	7	
	14 Ni 6	1.5622	N oder V	-110	-110	60	35		2	Α		
	10 Ni 14	1.5637	N oder V	-120	-120	60	35		2	Α		
	16 Ni 14	1.5639	N oder V	-120	-120	60	35		2	Α	8	
	12 Ni 19	1.5680	N oder V	-140	-140	60	45		5	Α	9	
	X 8 Ni 9	1.5662	10	-196	-196	60	45		5	Α	10	
	X 5 CrNi 18 10	1.6906		-269	+20	nach SEW 680	12		10	в А		
	X 10 CrNiTi 18 10	1.6903		-269	+20				10	В А		



Grup- pe	Stahlsorte		Lieferzu- stand	zulässi- ge nie- drigste Betriebs- tempe- ratur 1	Zähigkei	ähigkeitsnachweis			max. zu- lässiger Kaltum- formungs- grad (ohne Wärme- behand- lung) ₂ Bleche: Abnahme- prüfzeugnis nach DIN 5004:			spezii Maßg zur SI sorte
	Kurzname	Werk- stoff- Nummer			Prüf- tempe- ratur	Mindest- anforderung						
						längs	quer					
-	-	-	-	°C	°C	J/cm		N/mm ₂	%	-		-
а	b	С	d	е	f	g	h	i	k	I		m
1	Kaltzähe schw	eißbare Feir	nkornbaustä	hle nach Sta	ahl-Eisen-V	Verkstof	fblatt 08	9				
	X 10 CrNiNb 18 10	1.6905		-269	+20				10	В	Α	

- 1) Die in Spalte e festgelegten zulässigen niedrigsten Betriebstemperaturen gelten für den fertigen Behälter, und zwar nur dann, wenn d Bedingungen für das Herstellen (s. TRG 240 und folgende) beachtet worden sind. Insbesondere darf der zulässige Kaltumformungsgrad nach Spalte k nicht überschritten worden sein; in der Verfahrensprüfung für die Schweißverbindung muß eine Temperatur festgelegt wo sein, die der in Spalte e genannten zulässigen niedrigsten Betriebstemperatur entspricht.
- 2) Soweit der zulässige Kaltumformungsgrad ohne nachfolgende Wärmebehandlung auf Werte <= 5 % begrenzt ist, genügt beim Überschreiten dieser Grenze bei Wanddicken <= 30 mm ein Spannungsarmglühen.
- 3) Zulässige Wanddicke <= 45 mm, wenn der fertige Behälter nur spannungsarm geglüht wird.
- 4) Zulässige Wanddicke <= 40 mm, wenn der fertige Behälter nur spannungsarm geglüht wird. 5) gestrichen
- 6) Diese Sorte ist nur für Rohre zulässig.
- 7) Diese Sorte ist nur als Stab- oder Schmiedestahl zulässig
- 8) Diese Sorte ist für geschweißte Bauteile nicht zulässig.
- 9) Für geschweißte Bauteile: C <= 0,12 %
- 10) Lieferzustand dieser Stahlsorte: N + Lufthärten + Anlassen oder V. 11) Bis zum 1.7.1974 sind Bleche dieser Sorte abweichend von 203 Nummer 3.14 auch dann walztafelweise durch Zug- und Kerbschlagbiegeversuch zu prüfen, wenn ihre Dicke <= 20 mm beträgt.
- 12) 70 % der im Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 680 für Längsproben genannten Gewährleistungswerte, solange das SEW-Blatt selbst Längswerte nicht nennt

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)